

PURWELD® 1XY2

	PURWELD® 1022	PURWELD® 1052	PURWELD® 1102	PURWELD® 1302	PURWELD® 1402
Osnova	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
Oznaka	Isocianat prepolimer	Isocianat prepolimer	Isocianat prepolimer	Isocianat prepolimer	Isocianat prepolimer
Komponentno	1 komponentno	1 komponentno	1 komponentno	1 komponentno	1 komponentno
Barva lepila	Rjava	Rjava	Rjava	Rjava	Rjava
Barva lepilnega spoja	Prozorna	Prozorna	Prozorna	Prozorna	Prozorna
Odprti čas ¹	2 min	5 min	10 min	30 min	40 min
Čas stiskanja ¹	5 min	13 min	25 min	75 min	100 min
Končna trdnost [ur] ¹	12 ur	12 ur	12 ur	12 ur	12 ur
Pojavnost	tekoča	tekoča	tekoča	tekoča	tekoča
Vsebnost trdnih snovi [%]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Arnatura-vlakna	Brez vlaken	Brez vlaken	Brez vlaken	Brez vlaken	Brez vlaken
Vonj	Šibko aromatičen	Šibko aromatičen	Šibko aromatičen	Šibko aromatičen	Šibko aromatičen
Vodoodpornost	vodoodporen	vodoodporen	vodoodporen	vodoodporen	vodoodporen
Ekologija	Brez topil Brez formaldehida Registriran JAIA F☆☆☆☆	Brez topil Brez formaldehida Registriran JAIA F☆☆☆☆	Brez topil Brez formaldehida Registriran JAIA F☆☆☆☆	Brez topil Brez formaldehida Registriran JAIA F☆☆☆☆	Brez topil Brez formaldehida Registriran JAIA F☆☆☆☆
Količina nanosa [g/m ²]	100 – 250 g/m ²	100 – 250 g/m ²	100 – 250 g/m ²	100 – 250 g/m ²	100 – 250 g/m ²
Shranjevanje ¹	1 leto	1 leto	1 leto	1 leto	1 leto
Embalaza	200 kg sod 1'100 kg IBC kentejner	200 kg sod 1'100 kg IBC kentejner	200 kg sod 1'100 kg IBC kentejner	200 kg sod 1'100 kg IBC kentejner	200 kg sod 1'100 kg IBC kentejner

¹ Normalni klimatski pogoji (20°C / 65% relativna ZV)