



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 18.03.2026

GLETOLIN S

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



GLETOLIN S

1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi](#) [Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

GLETOLIN S je prašnata masa, izdelana na osnovi belega cementa, polnil in posebnih dodatkov. Primerna je za glajenje betonskih in grobo ometanih notranjih in zunanjih zidnih površin. GLETOLIN S odlikuje izjemna belina, enostavno nanašanje in obdelovanje. Izravnane fasadne površine lahko premazujemo z vsemi vrstami fasadnih barv, posušene notranje površine pa barvamo s katerokoli notranjo disperzijsko zidno barvo.

V 9 litrov vode počasi dodajamo 25 kg GLETOLINA S in mešamo, dokler ne nastane homogena zmes brez grudic. Po 15 minutah zmes še enkrat intenzivno premešamo. Zmes je nato pripravljena za vgradnjo. Odprti čas pripravljene zmesi je 2 uri. Podlaga mora biti trdna in čista, brez prahu, masti in druge umazanije. Pred nanosom GLETOLINA S moramo podlago premazati z ustreznim osnovnim premazom MAXIKRIL, ki ga izberemo glede na stanje podlage. Maso običajno nanašamo ročno z nerjavečo gladilko v dveh slojih. Pred nanosom naslednjega sloja oziroma pred brušenjem se mora že nanosen sloj pri optimalnih pogojih sušiti najmanj 24 ur. Skupna debelina dvoslojnega nanosa ne sme biti večja od 3 mm. Tako zglajene površine lahko barvamo po 14 dneh. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne uporabljamo pri temperaturi nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže obdelane površine pri optimalnih pogojih zaščitimo pred vremenskimi vplivi za najmanj 24 ur. Poraba: 1-2 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v dobro zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem in zračnem prostoru. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje 1 KOS

Dejavnost Pleskarstvo in fasaderstvo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
