



KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.klp.si

Datum: 16.06.2026

MAXIFAS SN BELA_5I



(slika je simbolična)

Kategorija: [Maxima d.o.o.](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



MAXIFAS SN BELA_5I - 972197

1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramičarstvo, Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in fasaderstvo, Stavbno pohištvo, Vodo in elektro inštalacije MAXIMA d.o.o.

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Kratek opis

MAXIFAS SN je visoko kakovostna fasadna barva, izdelana na osnovi silikonskih veziv. Barva se dobro oprime podlage, odlikujejo jo odlična pokrivnost, izjemna vodoodbojnost, visoka paroprepustnost ter odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom. Primerna je za zaščito in dekoracijo notranjih in zunanjih mineralnih površin. Na voljo je v beli barvi in kot osnova za niansiranje z MAXIMIX sistemom.

Podlaga mora biti suha, nosilna, čista in brez slabo vezanih delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije. Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko odstranimo. Neravne površine zgladimo z ustreznim GLETOLIN maso za glajenje zunanjih sten. Pred barvanjem stene impregniramo z osnovnim premazom MAXISIL SN Primer. Ko se osnovni premaz posuši, MAXIFAS SN nanesemo v dveh slojih s pleskarskim čopičem, z valjčkom ali s strojem za brizganje. Barvo lahko razredčimo z vodo do največ 15%. Drugi sloj nanesemo po 6 urah oziroma na povsem suh predhodni sloj. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Delovna temperatura: Optimalna delovna temperatura je +10 °C do +30 °C. Barve ne uporabljamo pri temperaturi, nižji od +5 °C ter ob močnem soncu, vetru, v megli in dežju. Sveže prebarvane površine pri optimalnih pogojih zaščitimo pred vremenskimi vplivi za najmanj 24 ur. Poraba: 175–300 ml/m² pri dvakratnem nanosu, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Trajnost in skladiščenje: 12 mesecev od datuma izdelave, odtisnjene na embalaži. Skladiščiti v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije

Pakiranje	1 KOS Avto program / Domaci mojstri / Keramičarstvo / Kovinarstvo in orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo / Parketarstvo / Pleskarstvo in fasaderstvo / Stavbno pohištvo / Vodo in elektro inštalacije
Dejavnost	
Proizvajalec	MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
